

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БРИТ» МБП-Г/ШМ-75

Применение

Мастика предназначена для заполнения швов монолитных или сборных покрытий из бетона или асфальтобетона, заливки трещин асфальтобетонных покрытий, герметизации мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде, гидроизоляции строительных конструкций.

Состав

нефтяные битум, пластификатор, модифицирующие полимеры и наполнитель (СТО 77310225.016 – 2018)



МБП-Г/ШМ-75

Упаковка

Барабан (24 кг).

Характеристики

Наименование показателей	Норма для мастики	Методы испытаний
Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже	90	ГОСТ 33142
Глубина проникания иглы при температуре 25 °С, мм-1, не более	40	ГОСТ 33136
Прочность сцепления, МПа		ГОСТ 26589
с бетоном	0,7	
с металлом	1,2	
Гибкость на стержне диаметром 10 мм при температуре -15 °С	трещин нет	ГОСТ 26589